



## TECHNISCHE DATEN

### Bodenglück Klick-Vinyl Premium Plus - Fliese

Fliese - Michelstadt, Neustadt, Liebstadt, Schifferstadt

| Eigenschaft              | Norm                | Wert                            |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Klick-System             | /                   | Drop Lock                       |
| Belagsart                | ISO 10582           | Resilient floor coverings       |
| Plankenmaß               | /                   | 907 x 450 mm                    |
| Verpackungseinheit       | /                   | 4 Fliesen / 1,63 m <sup>2</sup> |
| Nutzungsdicke            | ISO 24340           | 0,55 mm                         |
| Gesamtdicke              | ISO 24346           | 6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)      |
| Flächengewicht           | ISO 23997           | ± 10,260 kg/m <sup>2</sup>      |
| Fase                     | /                   | 4V                              |
| Dimensionsstabilität     | ISO 23999           | ≤ 0,15 %                        |
| Maximale Schalldämmung   | ISO 10140-3         | bis zu 19 dB                    |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 / ISO 8302 | 0,030 m <sup>2</sup> K/W        |
| Brandverhalten           | EN 13501-1 - 1:2007 | Bfl-s1                          |
| Resteindruck             | ISO 24343-1         | ≤ 0,20 mm                       |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918            | ✓                               |
| Rutschhemmung            | DIN 51130           | ≥ R9                            |
| Beanspruchungsklasse     | ISO 10582           | 23/33*                          |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423              | ✓ **                            |
| Phthalatfrei             | /                   | ✓                               |
| Lichtechtheit            | EN ISO 105 B02      | ≥ 6                             |
| Fußbodenheizung          | /                   | 28 °C                           |

\* Befahrbarkeit ausgenommen

\*\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushalts typischen Chemikalien  
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Stand 08.09.2026-V002